

STRETCH



INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 15 - 30 - 45 cm.
Color: Transparente.
Calibre: 6.

Película estirable de alto desempeño.

APLICACIONES

- Envolver, paletizar y dar mejor manejo a la mercancía.



PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALORES
Espesor		Micras	15
Resistencia rasgado	ASTM D1922	gf	DM: 130
	ASTM D1922	gf	DT: 315
Elongación	ASTM D882	%	DM: 140
	ASTM D882	%	DT: 600
Resistencia tensión	ASTM D882	Mpa	DM: 45
	ASTM D882	Mpa	DT: 7
Carga en punto	ASTM D882	lbf	DM: 3.8
	ASTM D882	lbf	DT: 0.6
Resistencia punzado	ASTM D5748	N	18

STRETCH



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALORES
Cling 0% elongación	ASTM D5458	gf	70

ANCHO	PESO	TEMPERATURA ALMACENAJE
15 cm	0.83 Kg	40°C máximo
30 cm	1.66 Kg	40°C máximo
45 cm	2.48 Kg	40°C máximo

RECOMENDACIONES

- No exponer al sol.
- Evitar golpes en los bordes, pues al momento de aplicar se puede reventar.
- No mojar antes de su aplicación.

