

VINILO CLEAR SATIN



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.50 m.
Calibres (μ): 100μ - 150μ.
Longitud: 150m.

Película de PVC flexible grabada,
apto para sellado por alta
frecuencia.

APLICACIONES

- Portadocumentos.
- Forros internos



ARTICULO	DATOS	NORMA	MÉTODO
Espesor	100μ		
Resistencia tracción (kg/1 cm)	MD: 1.60	1.00	ASTM D-882
	CD: 1.58	1.00	ASTM D-882
Alargamiento (%)	MD: 120	100	ASTM D-882
	CD: 128	100	ASTM D-882
Resistencia al desgarro (kg)	MD: 0.10	0.08	ASTM D-1004
	CD: 0.14	0.08	ASTM D-1004
Contracción por el calor (MD-%)	4.00	6.00	ASTM D-1204

VINILO CLEAR SATIN



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

ARTICULO	DATOS	NORMA	MÉTODO
Espesor	150μ		
Resistencia tracción (kg/1 cm)	MD: 1.60	1.00	ASTM D-882
	CD: 1.58	1.00	ASTM D-882
Alargamiento (%)	MD: 120	100	ASTM D-882
	CD: 128	100	ASTM D-882
Resistencia al desgarro (kg)	MD: 0.10	0.08	ASTM D-1004
	CD: 0.14	0.08	ASTM D-1004
Contracción por el calor (MD-%)	4.00	6.00	ASTM D-1204